



# CARROJOINT

## XL

### MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR JOINTS LARGES DE 2 à 20 mm

- Hydrofugé
- Nettoyage facile et rapide
- Résistant à l'abrasion
- Fine granulométrie

## DONNEES TECHNIQUES



**TAUX DE GACHAGE :** env. 5,2 litres par sac de 25 kg

**OUTILLAGE :** taloche ou raclette caoutchouc

**LARGEUR DE JOINTS :** de 2 à 20 mm

**COLORIS :**

gris clair, gris ciment, gris foncé, anthracite, marron, pierre



## DESCRIPTION

Mortier spécial plastifié et hydrofugé pour le jointoiment entre carreaux, classé CG2WA selon la norme EN 13888  
Disponible en 6 coloris

## DESTINATION

**SOL ET MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR**

Adapté à réalisation de joints de 2 à 20 mm de largeur

Pour les piscines publiques, locaux industriels et autres locaux soumis à des agressions chimiques ou à des lavages fréquents, utiliser selon l'intensité de l'agression **CARROJOINT XR**, **CEGEPX JOINT** ou **EPOFIX CJ2**.

## CARACTERISTIQUES

- Présentation : poudre de différentes couleurs
- Densité du mélange gâché : env. 2
- Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants

## SUPPORTS

- Grès pressé cérame ou émaillé à chant rectifié ou non
- Grès étiré
- Terre cuite
- Carreau à liant ciment
- Pierre reconstituée et naturelle

Pour le jointoiment de faïence, utiliser **CARROJOINT** ou **CARROJOINT COULEURS**.

## MISE EN ŒUVRE

### Conditions de travail

Température d'utilisation : +5°C à +35°C

Ne pas appliquer sur des carreaux chauds ou des sols chauffants en service.

En cas de pose traditionnelle, le mortier de pose doit être sec afin d'éviter toute variation dans la teinte du joint.

Pour l'application au sol de joints clairs, tenir compte des salissures et des produits d'entretien.

Pour éviter des nuances de couleur, il est conseillé de toujours travailler avec le même numéro de lot.

### Préparation du support

respecter le temps de séchage des produits de collage utilisés avant de procéder au jointoiment.

S'assurer que l'emplacement du joint est sec et exempt de corps étranger (cailloux, plâtre, remontées de mortier-colle etc...).

Réaliser un essai préalable sur les grès polis et pierres naturelles.

### Préparation du produit

Mélanger **CARROJOINT XL** dans environ 5,2 litres d'eau propre par sac de 25 kg de préférence avec un malaxeur électrique à vitesse lente (500 t/min maximum) ou manuellement jusqu'à obtention d'une pâte homogène de consistance adaptée à une application sol ou mur.

Laisser reposer 3 minutes avant utilisation (ne pas rajouter d'eau).

