

Caractéristique	Condition du test	Valeur
Résistance en compression du mortier	à 7j	23 Mpa

RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

1

préparation :

- mélanger à l'aide d'une truelle le **ciment PROMPT VI-CAT®** par petites quantités nécessaires au travail à effectuer.
- le mélange obtenu doit être homogène.

2

mise en oeuvre :

- appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.
- maintenir le mortier humide pendant la prise.

INFOS PRATIQUES

Unités de vente

sac de 5 kg

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Consommation

les consommations varient selon le type de scellement, pouvant être courants ou fortement sollicités :

Couleur

ocre clair

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 24/09/2025
www.fr.weber

